

Festék összeférhetőségi táblázat I.

Fedőbevonatok /Meglévő fedőbevonatok	Alid	Szilikon-akid	Epoxi-észter	Amin-epoxi	Poliamid-epoxi	Kátrány-epoxi	Klór-kaucsuk
Alkid	K(2)	J(2)	J(2)	X	G	X	G
Szilikon-alkid	K(2)	K(2)	J(2)	X	G	X	G
Epoxi-észter	K(2)	J(2)	K(2)	X	G	X	G
Amin-epoxi	X	X	X	K(3) (2)	K(2)	J(3)	E(3)
Poliamid-epoxi	G	G	G	K(2) (3)	K(2)	J(3)	E(4)
Kátrány-epoxi	X	X	X	J(3) (4)	J(3) (4)	K(3)	E(3) 4
Klórkaucsuk	X	X	X	X	G(1)	X	K
Vinil	X	X	X	X	X	X	E(1)
Uretán-akril	E(1) (4)	E(1) (4)	E(1) (4)	E	E	E(4)	E(1)
Nedvességre keményedő uretán	E(1) (4)	E(1) (4)	E(1) (4)	E(3) (2)	E(2)	E(3) (4)	E(4)
2K uretán	E(1) (4)	E(1) (4)	E(1) (4)	E(3) (2)	E(2)	E(3) (4)	E(1) (4)
Etil-cink-szilikát	X	X	X	J(4)	K	G(4) (1)	J(4)
Bitumen	X	X	X	X	X	X	X
Akrilált kaucsuk	X	X	X	X	X	X	X
K = Kiváló J = Jó E = Elfogadható G = Gyenge X = Nem ajánlott				(1) Csak tájékoztató - végezzünk vizsgálatot (2) Először alapozót, vagy közbensőt vigyünk fel (ugyanolyan típusút, mint az új fedő) (3) Gyenge szemcseszórás (érdesítés) (4) Először vigyünk fel egy tapadó hidat			
MEGJEGYZÉS: a fenti táblázat csak tájékoztató jellegű és általánosítás. A speciális tulajdonságok változhatnak, ha a festék különböző gyártóktól származik.							