

RELUX OPACO

LEÍRÁS	Gyors száradású szintetikus zománc.	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Alkidgyanta alapú gyors száradású festék. Rendkívül gyors száradású, könnyen felhordható, karcolás- és ütésálló, kitűnő tapadás a felülethez, kiváló ellenállóképeségű a környezeti hatásokkal és a fény káros hatásával szemben.	
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	A Relux Opaco felhasználható fémszerkezetek, ipari gépek, gyártósorok, mezőgazdasági gépek, oszlopok és vasszerkezetek stb. védőbevonataként.	
MECHANIKAI TUALJDONSÁGOK	Színek	RAL színskála
	Fizikai állapot	félfényes
	Fényességi fok	60-65 gloss
	Szárazanyag	63 % +/- 2%
	Fajsúly	1.25 kg/l +/- 0.05
	Brookfield viszkozitás 25 °C-on	900 - 2000 cps
	Szemcsenagyság	< 7 µm
	Pormentes idő 20 °C-on, 60 % relatív nedvességtartalom esetén	10 perc
	Fedőfesthető 20 °C-on	2 óra
	Teljes száradási idő 20 °C-on	4 óra
	Dörzsállóság	jó
	Hidrolízissel szembeni ellenállás	nagyon jó
	UV sugarakkal szembeni ellenállás	nagyon jó
	Ajánlott rétegvastagság	60 - 80 mikron
ALKALMAZÁS	A terméket szórópisztollyal kell felhordani. A kezelandó felületet meg kell tisztítani, el kell távolítani a régi málló festéket, a felületnek olaj- és zsírmentesnek és megfelelően száraznak kell lennie. Ahol szükséges, finom csiszolópapírral kell átcsiszolni. Nyers fát ajánlott előkezelti Tarlitex impregnáló alapozóval. Fém felület kezelése esetén Miniosinter , Zincosint vagy Air Sint korróziógátló alapozó szükséges. Nagy súlyú tárgyak kezelése esetén, azokat csak abban az esetben helyezzük a festett oldalukra, ha meggyőződünk a festékréteg teljes száradásáról.	
HÍGÍTÁS	A Relux Opacot nitrohígítóval és maximum 15%-os arányban lehet hígítani. A festéshez használt eszközök tisztítására nitrohígítót vagy tiszta acetont használjon.	
ELMÉLETI KIADÓSSÁG	A kiadósság függ a megmunkálandó felülettől és a rétegvastagságtól. Átlagosan 1 kg készítmény nagyjából 6 m ² felület kezelésére elegendő.	
KISZERELÉS	5 , 20 kg-os fémvödörben.	
TÁROLÁS	Eredeti, bontatlan csomagolásban, fagytól és túlzott melegtől védett helyen a termék nagyjából 12 hónapig tárolható.	
FIGYELMEZTETÉS	Normál körülmények között a készítmény nem fejt ki káros hatást a dolgozó egészségére. A termék használata közben tilos enni, inni, dohányozni. Használjon védőruházatot, védőkesztyűt, védőszemüveget és maszkot. Az adatlapon közölt információk, ismereteink szerint, pontosak és megfelelnek a valóságnak, az adatokra azonban nem tudunk garanciát vállalni, mivel az alkalmazás körülményei nem tartoznak közvetlen ellenőrzésünk alá. Kétség esetén előzetesen próba javasolt. Szükség esetén kérje szakembereink segítségét. Vállalatunk fenntartja a jogot, hogy a terméklista és az adatlap tartalmában előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre.	

2008. február